



**Производитель:** "Colorex Sweden" AB  
Industrigatan 7, S-53473 Stora Levene,  
Швеция (+46) 512 18 00 00  
[info@colorex.se](mailto:info@colorex.se) [www.colorex.se](http://www.colorex.se)

**Импортер:** ООО «Фарба Сервис»,  
220028, г. Минск, ул. Маяковского, д.  
144, помещ. 18, каб. 3. тел: (+375 17)  
345 92 69, факс: (+375 17) 345 92 73.  
[www.farbaservis.by](http://www.farbaservis.by) [info@farbaservis.by](mailto:info@farbaservis.by)

## Projekt 4

Бархатисто-матовая акриловая краска для внутренних работ



Совершенно матовая профессиональная краска для грунтования и финишного нанесения в сухих помещениях. Образует бархатистую стойкую к мытью и износу поверхность.

**Применение.** Применяется для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений. Предназначена для нанесения на бетонные, оштукатуренные, гипсовые, кирпичные, ДВП, ДСП, ранее окрашенные поверхности.

**Спецсвойства.** Высококачественная краска с хорошей укрывистостью и высокой наполняющей способностью. Реология материала позволяет наносить его без усилий и разбрзгивания. Краска устойчива к краткосрочному воздействию моющих бытовых средств. Низкий показатель отражения света придаёт мягкий вид поверхности даже при ярких цветах. Продукт разработан на основании многолетнего изучения требований профессиональных моляров. Не содержит NFEO и органических растворителей.

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки подходящей шпаклевкой. После высыхания шпаклевки обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. Глянцевые участки старого лакокрасочного покрытия необходимо обработать среднезернистой шлифовальной бумагой до матового состояния для достижения наилучшей адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, а также клеевую краску необходимо удалить полностью. При подготовке оклеенных поверхностей следует убедиться в том, что обои или ткань плотно к ним прилегают. При необходимости подклеить отклеившиеся места. Места, пораженные плесенью или грибком, следует обработать специальными средствами.

**Нанесение.** Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить валиком либо кистью. Для нанесения методом распыления разбавить водой на 5-10%.

<b>Связующее вещество</b>	Винилакрилат этилен
<b>Блеск</b>	2-4% совершенно матовая, SFS-EN 13300
<b>Плотность</b> <b>Сухой остаток</b>	1,43 кг/л 39% от объёма
<b>Растворитель, очистка инструмента</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	1-3 часа
<b>Нанесения t°</b>	Мин. +5°C
<b>Вязкость</b>	160-180 сР
<b>Расход</b>	В зависимости от типа поверхности, 5-9 м <sup>2</sup> /л
<b>Стойкость к мытью</b>	2 класс, выдерживает свыше 10 000 проходов щёткой SFS-EN 13300, (ISO 11998)
<b>Нанесение</b>	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
<b>Цвет</b>	Белый (база А), база С
<b>Пожарная безопасность</b>	Краска не воспламеняющаяся
<b>Время хранения</b>	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. Nr. партии)
<b>Упаковка</b>	База А/С: 9 л, 2.7 л, 0,9 л

Можно использовать одну и ту же краску в качестве грунта и финишного слоя. Рекомендуется наносить 1-2 слоя, в зависимости от типа и цвета окрашиваемой поверхности.

**Условия нанесения.** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания удлиняется.

**Охрана труда.** Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути.

**Задача окружающей среды.** Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.