

Projekt Ceramic (Älva)

Износостойкая акриловая краска на водной основе для внутренних работ



Projekt Ceramic акриловая краска созданная на водной основе для покрытия различных поверхностей в сухих местах при внутренних и наружных работах, где необходима высокая износостойкость и покрываемость. Стойкость к царапинам обеспечивает микроскопическая керамическая дробь.

Применение. Предназначена использованию на поверхностях стен и потолков, например, каменных стен, гипсокартона, ДСП и других поверхностей, где необходим тонкий слой покрытия с высокой устойчивостью к царапинам. Можно использовать в качестве грунтовки.

Нанесение. Projekt Ceramic наносить валиком или кистью. Добавляя воду (не более 10% от объема), можно наносить распылением. При необходимости, второй слой краски наносить через 1 час. Краска полностью высыхает через 3 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

В зависимости от поверхности расход 7-9 м²/л. Во время окрашивания, температура воздуха не может быть меньше +50С и влажность превышать 80%.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки подходящей шпаклевкой. После высыхания шпаклевки обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. Глянцевые участки старого лакокрасочного покрытия

Связующее вещество	Стиролакрил в комбинации с керамической дробью
Блеск	3-4%, матовая, измеренная при 60°C по Гарднеру
Плотность Сухой остаток	1,45 кг/л (SS-18411) 41% от объема
Растворитель	Вода
Время высыхания	1-3 часа
Нанесения t°	Мин. +5°C
Вязкость	180-190 сП, 100 КУ
Расход	7-9 м ² /л
Стойкость к мытью	1 класс, выдерживает свыше 15 000 проходов щеткой SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Нанесение	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
Цвет	Белый (база А), база С
Пожарная безопасность	Краска не воспламеняющаяся
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. Nr. партии)
Упаковка	База А/С: 9 л, 2,7 л, 0,9 л

необходимо обработать среднезернистой шлифовальной бумагой до матового состояния для достижения наилучшей адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, а также клеевую краску необходимо удалить полностью. При подготовке оклеенных поверхностей следует убедиться в том, что обои или ткань плотно к ним прилегают.

При необходимости подклеить отклеившиеся места. Места, пораженные плесенью или грибом, следует обработать специальными средствами.

Внимание! Держать в месте, не доступном для детей. Содержит 5-Хлор-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.