

Бетолюкс краска для полов


ТИП Уретано-алкидная краска.
Предназначена для окраски внутренних и наружных крытых бетонных поверхностей. Применима также для металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Наружные металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой. Можно применять для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками или лаками.



[Увеличить](#)

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, бытовых помещениях и т.д. Не подходит для полов, подвергаемых многократной жесткой механической нагрузке, напр. зимних автомобильных колес с шипами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис А и С
Цвета Согласно каталогам "Покрытия для пола" и «Тиккурила Симфония».
Степень блеска Глянцевая
Расход По бетону – 7-9 м²/л.
По металлу и дереву – 9-11 м²/л.

Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель Уайт-спирит 1050
Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли около 3-4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации прибл. через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает вышеуказанное механическое воздействие примерно через 4 недели.
Стойкость к мытью Хорошая.
Стойкость к химикатам Выдерживает хорошо различные масла, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей.
Термостойкость 120°C, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.
Сухой остаток Ок. 50%.
Плотность 1,0-1,2 кг/л.
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код 270-серия
Сертификат соответствия [Декларация о соответствии](#)



Бетолюкс краска для полов

Свидетельство о
государственной
регистрации
Сертификат
пожарной
безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой выдержанной не менее 4 недель после укладки. Относительная влажность бетонной поверхности должна быть ниже 97 %. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Неокрашенная поверхность:

Бетонные полы: Удалить слой цементного клея шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла. При необходимости загрунтовать их грунтовкой "Еху".

Очистить и обезжирить металлические поверхности уайт-спиритом, удалить ржавчину скребком и корщеткой. При необходимости загрунтовать металл противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".

Предварительная
подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Удалить грязь и жир с металлических поверхностей уайт-спиритом 1050, а ржавчину – скребком или стальной щеткой. Загрунтовать, если необходимо, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".

Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя разбавить уайт-спиритом на 20-25%. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.

Окраска

Ремонтная окраска:

Ранее окрашенные "Бетолюксом" поверхности можно перекрашивать краской "Бетолюкс" или "Бетолюкс Аква". См. пункт "Предварительная подготовка".

Придание поверхности шероховатости

Степень скользкости поверхности можно снизить, добавив в краску Бетолюкс порошок для придания шероховатости "Лиукуэсте" в



Бетолюкс краска для полов

соотношении банка порошка, т. е. 1/3 л, на 10 л краски. Достаточно ручного смешивания. Смесью краски с добавкой наносятся 2 последних слоя.

Очистка инструментов

Краской с порошком для придания шероховатости можно наносить на всю поверхность пола или на отдельные его участки, отграничив их малярной лентой. Например, нанесение краской полосок на ступеньки лестниц является хорошим способом предотвратить скольжение.

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

(Cat A/i) 500 г/л (2010)
Бетолюкс содержит VOC (ЛОС) макс. 500 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит, кобальтовое соединение и метилэтилкетоксим. ОГНЕОПАСНЫЙ. Может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. На краску имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.