




## Панели-Ясся защитный состав

Тип	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе для внутренних работ.
Область применения	Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих внутренних помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит противоплесневый компонент, защищающий обработанную поверхность.
Объекты применения	Применяется для бревенчатых поверхностей, панельных стен и потолков.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8-12 м <sup>2</sup> /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости через примерно 1 месяц после нанесения. Ок. 16%.
Сухой остаток	1,0 кг/л.
Плотность	Защищать от мороза.
Хранение	847 6404
Код	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Пожарный сертификат</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна. Пыль от шлифовки удалить.
Обработка	Нелакированная ранее поверхность: Перед применением защитный состав Панели-Ясся тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работы. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава для



## Панели-Ясся защитный состав

проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить состав водой на 20-30 %. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывными мазками от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенселипесу".

### Уход

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.

### Ремонтная окраска

Обработанные защитным составом "Панели-Ясся" поверхности можно защищать водоразбавляемым защитным составом такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".

## ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.  
VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.