




## Сиро Мат краска для потолка

Тип	Акрилатная краска, обладающая великолепной укрывистостью.
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений.
Объекты применения	Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Белый, а также светлые цвета каталогов Tikkurila. Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется проверять точность цвета.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 3-7 м <sup>2</sup> /л, На невпитывающие поверхности – 7-10 м <sup>2</sup> /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности и 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
Термостойкость	85°C.
Стойкость к мокрому трению	4 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 35 %.
Плотность	Ок. 1,5 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	891 0201
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>
Сертификат пожарной безопасности	<a href="#">Пожарный сертификат</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять



## Сиро Мат краска для потолка

поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Окраска

Ранее окрашенная поверхность:  
Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

Очистка инструментов

Ремонтная окраска:

Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Уход

Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".

При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6–8) с помощью хорошо отжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.

Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью.

---

### ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. По краске имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

---

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

---

□Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.