




Супи Лаудесуоя для защиты полка

Тип	Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя" поверхности легко содержать гигиенически чистыми.
Область применения	Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Объекты применения	Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска	не определяется
Расход	8-15 м ² /л в зависимости от пористости древесины.
Тара	250 мл, 1 л.
Способ нанесения	Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% Сухой остаток	Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. 100%.
Плотность	0,8 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 9100
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка	Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки: Очистить поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 л средства на 5 л воды). Для растворения и удаления известковых солей применять 10–15 %-ый раствор. Сильно загрязненные или покрытые твердыми известковыми солями поверхности можно очищать неразбавленным "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков "Супи Саунапесу" смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки всегда промывать полок чистой водой. При необходимости, обработать заново составом "Супи Лаудесуоя".



Супи Лаудесуоя для защиты полка

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.
VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.