

Краска для пола

Floor Paint EP-V

Описание продукта:

Hagmans Golvfärg EP-V - двухкомпонентная водно-дисперсионная эпоксидная краска.

Диапазон применения:

Hagmans Golvfärg EP-V в первую очередь предназначен для бетонных полов, но также может использоваться для деревянных полов и полов из ДВП. Подходит для полов в домах/квартирах и для полов, которые подвергаются нагрузке меньшей степени (неинтенсивное движение) в промышленных и торговых помещениях. Поскольку краска обладает исключительно хорошими диффузионными характеристиками, она особенно подходит для окраски полов, укладываемых непосредственно на землю.

Технические данные:

Диффузионные Проницаемый для водяного характеристики: пара

Уд. плотность: комп. А: 1,05; комп. В: 1,29

Срок годности после смешивания компонентов: Максимум - два часа

Время отверждения: выждать ок. 10 часов (период отверждения) до момента нанесения следующего слоя. Однако период отверждения не должен превышать макс. 24 часа. Окрашенный пол может быть введен в эксплуатацию примерно через 24 часа. Полной износостойкости покрытие достигает через 5-7 дней. ВНИМАНИЕ! Самая низкая допустимая температура пола: + 10 ° C.

Блеск: прикл. 80, глянец

Пожароопасность: нет

Расход материала: прикл. 0,12 кг / слой.
1 кг покрывает ок. 8 м²

Содержание сухой массы: 53%. 1 слой дает ок. 50μ.

Срок годности: 2 года. Хранить в защищенном от холода месте.

Подготовительные работы:

Новые бетонные полы должны отверждаться в течение не менее 1 недели, быть сухими и свободными от грязи, масла и т. д. Цементная плёнка должна быть удалена, например, шлифованием, пескоструйной обработкой или кислотной промывкой.

При нанесении покрытия на существующую краску поверхность должна быть отшлифована, а все незакрепленные (облупившиеся) частицы краски удалены.

Инструкция по применению:

Соотношение составных частей смеси:

Комп. А - 3 весовые части;
Комп. В - 7 весовых частей.

Разбавление: прикл. 10-20% воды при грунтовании интенсивно впитывающего основания.

Нанесение:

Кистью или валиком. Для обеспечения равномерного блеска следует наносить в два слоя. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы вода рассеивалась до отверждения краски. При атмосферной влажности выше 85% может образовываться мутная и пятнистая неравномерная поверхность. Небольшие количества - прикл. до 1 кг - можно смешать вручную, с помощью прямоугольной лопастной мешалки. Большие количества должны быть смешаны с использованием электрооборудования или с помощью пневматических смесителей, например, применяя низкоскоростную дрель с подходящими для смешивания лопастями. Рекомендуется использовать защиту от разбрызгивания. Очищать кисти и другое оборудование при помощи воды. Пользоваться защитными перчатками.

Упаковка:

1, 4 и 10 кг

Цвета:

Смотрите цветовые диаграммы в паспорте продукта.



Краска для пола

Floor Paint EP-V

CE	
Hagmans Kemi AB Абонентский почтовый ящик 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39291-002	
Продукт для защиты бетонных поверхностей Покрытие	
Реакция на воздействие огня	В _{fl} -s1
Проницаемость для водяного пара	Класс I
Капиллярная абсорбция и водопроницаемость	$w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$
Адгезионная прочность	$> 2,0 \text{ N/мм}^2$
Сопротивление истиранию	$< 3000 \text{ мг}$
Стойкость к сильному хим. воздействию	Класс I
Ударопрочность	Класс I

CE	
Hagmans Kemi AB Абонентский почтовый ящик 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
39291-002	
Бесшовное напольное покрытие для использования внутри помещений (Система согласно спецификации продукта - Цветной шлифованный пол)	
Реакция на воздействие огня	Характеристики не определены
Выброс корроз.-активных веществ	SR
Водопроницаемость	Характеристики не определены
Сопротивление истиранию	Характеристики не определены
Сила схватывания	B2,0
Ударопрочность	Характеристики не определены
Звукоизоляция	Характеристики не определены
Шумопоглощение	Характеристики не определены
Термическая стойкость	Характеристики не определены
Химическая стойкость	Характеристики не определены