



# AQUAPRIMER 3140

## грунтовочная краска

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая грунтовочная краска на акриловой основе для деревянных поверхностей.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для окраски деревянных окон, наружных дверей, садовой мебели и других деревянных объектов. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СВОЙСТВА</b>	AQUAPRIMER 3140 обладает хорошей укрывистостью, глубоко проникает в деревянную поверхность и обладает хорошей адгезией. Краска быстро высыхает и очень хорошо поддается шлифованию. Материал отлично препятствует проникновению влаги в подложку. Подходит для нанесения методом распыления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Содержание сухих веществ</b>	33 ±2% объемных
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 580 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	См. паспорт безопасности
<b>Теоретический расход</b>	8 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %</b>	
- от пыли	через 30 минут
- на ощупь	через 60 минут
- для шлифования и покрытие следующим слоем	через 30 - 60 минут (мокрая пленка 120 мкм)
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
<b>Разбавитель, очистка</b>	Вода
<b>Глянец</b>	Полуматовая
<b>Цвета</b>	Белая

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется обработка дерева эффективным составом для защиты древесины, который предохраняет древесину от гниения, плесени и осинения.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска наносится распылением.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C. Срок хранения: 6 месяцев

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---