

## HP Binder LT

### Описание продукта

**HP Binder LT** — это двухкомпонентное прозрачное эпоксидное покрытие без содержания растворителя, используется с цветным песком для высоконаполненных напольных покрытий.

### Сфера применения:

В первую очередь продукт предназначен для бетонных и цементных полов. Сочетание прозрачного связующего вещества HP с цветным песком предоставляет разнообразный выбор цветов. Этот тип покрытия часто используется в магазинах розничной торговли, полы в которых должны быть долговечными и устойчивыми к воздействию воды и химических веществ.

### Технические данные

Удельная плотность: 1.1 (HP Binder LT)

Жизнеспособность: Около 35 мин.

Время отверждения: Для достижения наилучших характеристик покрытия температура пола должна составлять не менее +15 °C. По полу можно ходить через 1 день, а максимальная прочность достигается через 7 дней.

Блеск: 80. Блеск зависит от того, сколько лака было нанесено.

Расход: Около 1,8 кг/м<sup>2</sup> HP Binder LT  
Срок годности: 2 года

### Подготовка

Новые бетонные полы должны затвердевать не менее 3 недель и быть сухими перед нанесением покрытия. Цементная плёнка должна быть удалена дробеструйной очисткой или шлифованием. Тщательной помойте существующие полы перед дробеструйной очисткой или шлифованием. Рекомендуется грунтование продуктами Häftprimer EP или Snabbprimer EP. HP Binder LT также может использоваться в качестве грунтовки.

### Способ применения:

Перед добавлением наполнителя тщательно смешайте компоненты А и В.

*Отношение составных частей смеси:*

Комп. А 8,244 кг частями по массе = 68,7 % по массе

Комп. В 3,756 кг частями по массе = 31,3 % by weight

Цветной песок примерно 72 части по массе.

При смешивании части материала из упаковки, его следует взвешивать.

### Нанесение

Högfylt (высоконаполненный) цветной песок насыпается слоем толщиной 4-6 мм с помощью устройства для посыпки песка. Затем пол разглаживается с помощью стальной гладилки или машины для выглаживания. Если связующее вещество HP используется в качестве верхнего слоя, наносите его с помощью пенопластового или войлочного валика.

### Цвет

HP Binder LT поставляется только прозрачным. См. карты цветов для цветного песка.

### Упаковка:

*Артикул:*

12, 300, 600 или 1200 кг



<b>CE</b>	
Hagmans Nordic AB а/я 112 51110 Фритсла	
13	
EN 13813	
38353-001	
Бесшовное напольное покрытие для использования внутри помещений (Система согласно спецификации продукта - Уплотнительное покрытие пола)	
Классификация по пожаробезопасности	Сп-s1
Высвобождение коррозионно-активных веществ	SR
Водопроницаемость	Характеристики не определены
Износостойкость	RWA 10
Прочность сцепления	B 2,0
Ударостойкость	≥ IR4
Звукоизоляция	Характеристики не определены
Звукопоглощение	Характеристики не определены
Термостойкость	Характеристики не определены
Устойчивость к химическому воздействию	Характеристики не определены