

## РА 30

### Полиуретановый белый грунт

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный тиксотропный грунт для электростатики.

**Назначение** Грунтование поверхностей из МДФ, массива и шпона.

**Способ нанесения** Распыление, электростатика

<b>Способ смешивания</b>		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	РА 30	100	100
Отвердитель	ТХ 19	40	56
Растворитель	ТЗ 33	10-20	13-25

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	69% (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Вязкость грунта (DIN Nr 8 20°C)	39 сек. (+/- 3)
Плотность	1,335 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	5 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м <sup>2</sup> )	100-140 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлиф. (20°C)	3-4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1-2

**Примечания:** возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3\*\* в пастельные цвета по каталогам RAL и NCS. Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий – **не рекомендуется превышать рекомендованный расход за слой и кол-во слоев при окраске.**

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.