

Tjockfilmslack EP (Thick Film Lacquer EP)

Описание продукта:

Толстослойный грунтоточный лак Tjockfilmslack EP (Thick Film Lacquer EP) — это двухкомпонентный прозрачный эпоксидный лак без растворителей.

Сфера применения:

Tjockfilmslack EP (Thick Film Lacquer EP) предназначен для лакировки цветных шлифованных полов. Также подходит в качестве финишного покрытия полов, облицованных крошкой с использованием Hagmans Floor Piant EP-V. Это покрытие даёт герметичную, химически стойкую поверхность с высоким сопротивлением истиранию.

Техническая информация:

Удельная плотность:	A: 1,10 B: 1,03
Жизнеспособность:	Не более 35 мин. Время твердения при +15°C составляет около 15 часов. Покрытие достигает максимальной стойкости к истиранию и химическому воздействию примерно через 7 дней. ПРИМЕЧАНИЕ! Время твердения увеличивается при низких температурах. Самая низкая допустимая температура пола: + 10 °C.
Блеск:	Прибл. 90, высокоглянцевый
Пожароопасность:	Непожароопасна
Расход материала:	Прибл. 0,2 кг/слой на гладкой поверхности. 1 кг покрывает около 5 м². Прибл. 0,4 кг/слой на цветной шлифованной поверхности. 1 кг покрывает около 2,5 м².
Содержание сухой массы по объёму:	100%
Срок годности:	2 года

Подготовка:

Основание должно быть сухим, без грязи, масла и тому подобного. Перед нанесением на старую краску или лак поверхность следует отшлифовать до матового состояния. Следует удалить шелушащуюся краску или лак и при необходимости подкрасить поверхность перед лакировкой. Перед лакировкой цветной шлифованной поверхности отшлифуйте её наждачной бумагой и тщательно пропылесосьте.

Способ применения:

Отношение составных частей смеси:	Комп. 2 части по массе. Комп. B 1 часть по массе.
При необходимости разбавьте	максимум с 3% целлюлозного растворителя.

Нанесение:

Кисточкой или резиновым гребенчатым шпателем с использованием войлочного валика. Чтобы обеспечить упорядоченное распределение краски на больших поверхностях, рекомендуется наносить материал двухкромочным шпателем из губчатой резины. Этот тип резинового шпателя показывает лучшие результаты в покрытии небольших неровностей в основании, чем аналогичные модели из монолитной резины. Быстрое нанесение краски на основание позволяет избежать нагревания банки, вызывающего слишком быстрое затвердевание краски и образование пузырей. Затем краска легко распределяется с помощью войлочного валика. Небольшие количества (до 1 кг) можно смешать вручную с помощью прямоугольной лопастной мешалки. Большие количества следует смешивать с использованием электрооборудования или с помощью пневматических смесителей, таких как низкоскоростная дрель с подходящей насадкой-миксером. Рекомендуется использовать защиту от разбрызгивания. Очистите кисточки и прочие инструменты с помощью растворителя Cellulosaförtunning.

Упаковка:

Артикул:
38601 1 кг
38603 4 кг
38604 10 кг
38609 300 кг (бочка)



Цвет: прозрачный

CE	
Hagmans Nordic AB а/я 112 51110 Фритсела	
13	
EN 13813	
38601-002	
Бесшовное напольное покрытие для использования внутри помещений (Система согласно спецификации продукта - Цветной шлифованный пол)	
Класс огнестойкости:	C _{fl} -s1
Высвобождение коррозионно-активных веществ	SR
Водопроницаемость	Характеристики не определены
Износостойкость	RWA 20
Прочность сцепления	B 2,0
Ударостойкость	≥ IR4
Звукоизоляция	Характеристики не определены
Звукопоглощение	Характеристики не определены
Термостойкость	Характеристики не определены
Устойчивость к химическому воздействию	Характеристики не определены