




Луми краска для интерьера

Тип	Исключительно белая, обладающая отличными кроющими свойствами акрилатная краска для внутренних работ.
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, оклеенных обоями под окраску и деревянных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит внутри помещений. Краска "Луми" подходит также для окрашенных ранее алкидной краской поверхностей, предварительно обработанных согласно инструкции по применению. Не подходит для окраски дверей и мебели.
Объекты применения	Применяется для окраски стен в гостиных, спальнях и др. т.п. сухих помещениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AL
Цвета	Согласно справочнику-каталогу «Луми», а также в белые и светлые тонированные цвета коллекции "Почувствуй цвет".
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 7–9 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 10–12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится распылением или валиком. При окраске границ можно использовать кисть. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0–5 % по объему. От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Выдерживает больше 5000 проходов щеткой.
Стойкость к мытью	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Стойкость к химикатам	85 °C
Термостойкость	2 класс по ISO 119957.
Стойкость к мокрому трению	Около 40 %, в зависимости от цвета.
Сухой остаток	Около 1,5 кг/л, в зависимости от цвета.
Плотность	Защищать от мороза.
Хранение	671-серия
Код	Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации	Пожарный сертификат
Сертификат пожарной безопасности	



Луми краска для интерьера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5° С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Варма". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить валиком или распылением в 1–2 слоя. При окраске границ можно использовать кисть.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Моющие средства можно применять не ранее, чем через 1 месяц после окраски. Поверхность можно очищать влажной мягкой губкой либо мягкой тканью, смоченной в нейтральном (рН 6–8) растворе моющего средства. При приготовлении раствора соблюдать инструкции по разбавлению моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Свежеокрашенную поверхность очищать очень осторожно, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости приблизительно через один месяц после окраски. При необходимости, легкую очистку в этот период производить сухой или влажной мягкой тканью.
Ремонтная окраска	Поверхность, окрашенную краской "Луми", можно окрашивать водоразбавляемой краской для стен. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.