



Маалинпойсто для удаления краски

Тип	Водоразбавляемое средство для удаления краски внутри и снаружи помещений. Разлагается биологически и почти не имеет запаха. Заменяет неэкологические, содержащие хлор и углеводород, средства для удаления краски.
Область применения	Предназначено для удаления латексных, алкидных, масляных и эпоксидных красок с деревянных, металлических, бетонных и пр. минеральных поверхностей. Не применять для нанесения на пластмассовые, резиновые и стекловолоконистые поверхности.
Объекты применения	Предназначено для удаления латексных, алкидных, масляных и эпоксидных красок с деревянных, металлических, бетонных и других минеральных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход	0,5-1 м ² /л в зависимости от количества удаляемых слоев краски, типа поверхности и краски.
Тара	1 л, 10 л
Способ нанесения	Наносится распылением, а на небольшие поверхности также кистью или валиком. Размягченное покрытие удалить, например, стальным шпателем или промывкой под давлением. Рекомендуется производить пробное удаление на маленьком участке для определения воздействия на старое покрытие и подложку.
Жизнеспособность	Срок воздействия: 2–8 часа. Срок действия зависит от типа удаляемой краски, количества и толщины слоев.
Плотность	ок. 1,02 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	006 1117
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка	<p>Пластмассовые и другие нестойкие к растворителям поверхности защитить от брызг средства. Брызги незамедлительно смыть водой.</p> <p>На небольшие участки "Маалинпойсто" наносить в обильном количестве кистью, валиком или шпателем. В жаркую, солнечную или ветренную погоду поверхность покрыть полиэтиленовой или строительной пластмассовой пленкой во избежание испарения средства.</p> <p>На большие участки наносить средство распылением. Распыление можно производить прямо из оригинальной тары. Применять сопло 0,021" или больше. Во время распыления применять перчатки и защитные очки. В случае, если во время распыления, средство начнет сползать, нанести тонкий слой и оставить на несколько минут, после чего продолжить распыление обычным образом.</p> <p>На срок воздействия и эффективность средства влияют тип удаляемой краски, толщина слоя и погода. Защита полиэтиленовой пленкой ускоряет</p>
-----------	--



Маалинпойсто для удаления краски

процесс. Избегать работы под прямыми солнечными лучами или при сильном ветре (средство высыхает).

Размягченную краску удалить шпателем. Если остатки в жидкой форме или их много, то передать их в место сбора вредных отходов. Поверхность тщательно промыть горячей водой с помощью щетки или грубой губки; в случае проведения работ на улице – также промывкой под давлением. В случае, если поверхность будет окрашиваться, она должна перед этим хорошо высохнуть. Образовавшуюся на чистой металлической поверхности ржавчину также следует удалить.

Если краска удаляется с большой площади, например, с металлической крыши, рекомендуется уже при планировании работ выяснить у местных властей требования к удалению краски и уничтожению отходов. Также рекомендуется заранее определить тип краски и наличие в ее составе вредных с точки зрения безопасности труда и охраны окружающей среды веществ (тяжелые металлы). Рекомендуется произвести контрольное удаление для определения срока воздействия и расхода средства. Рабочие инструменты промыть водой.

Очистка инструментов

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит бензиловый спирт. Вредное вещество. **ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ И ПОПАДАНИЯ ВОВНУТРЬ.** Избегать вдыхания паров растворителей и пыли от распыления. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску. В случае попадания вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную тару или этикетку. Организовать эффективную вентиляцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.