




## Панели-Ясся Титан

Тип	Водоразбавляемый акрилатный лак для внутренних работ. Благодаря неорганическому защитному компоненту (УФ-диоксид титана), эффективно фильтрующему УФ-излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.
Область применения	Предназначен для лакировки поверхностей из светлых пород дерева, например, стен и потолков. Высохшее лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не применять для лакировки поверхностей из темных пород дерева.
Объекты применения	Применять для панельных стен и потолков, бревенчатых и других поверхностей из светлых пород дерева.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На строганую поверхность 8-12 м <sup>2</sup> /л.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – ок. 30 минут. Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2–3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 1 месяц.
Сухой остаток	24 %.
Плотность	ок. 1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 3165
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>
Сертификат пожарной безопасности	<a href="#">Пожарный сертификат</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать. Удалить пыль от шлифовки.  Ранее лакированная поверхность: Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить находящийся в очень плохом состоянии лак средством для снятия краски или шлифованием. Далее



## Панели-Ясся Титан

### Лакирование

подготовить, как новую поверхность.

Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка отшлифовать.

### Очистка инструментов

Ремонтная лакировка:

Ранее лакированную лаком "Панели-Ясся Титан" поверхность можно лакировать заново однотипным водоразбавляемым лаком. См. пункт "Предварительная подготовка".

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

### Уход

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.

---

## ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

---

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку.

VAK/ADR -

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.