

Grundolja

Грунтовочное масло для наружных деревянных поверхностей



Прозрачное масло для пропитывания наружных деревянных поверхностей, перед нанесением финишного покрытия.

Применение. Предназначается для пропитывания всех видов древесины, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Спецсвойства. Продукт состоит из смеси тунгового и льняного масел. Имеет высокую степень проникновения и хорошую водостойкость. Защищает древесину от влаги и уменьшает ее растрескивание. Предупреждает развитие грибков, плесени, синевы и насекомых. Придаёт отличную адгезию поверхностному покрытию. Материал разработан для пропитки "слабых мест" в деревянных конструкциях перед нанесением финишного покрытия. Примерами таких зон, где при использовании стандартной грунтовки, могут возникнуть проблемы во время эксплуатации покрытия, являются: торцевые концы древесины, места стыков, трещины и смолистые участки древесины.

Подготовка поверхности. Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосной щеткой. Древесина должна быть полностью сухой (допустимое содержание влаги 12-16%), так как влажное дерево не впитывает достаточное количество масла. Если поверхность заражена плесенью или грибком следует очистить ее специальными средствами. Сильно пораженные грибком гниения участки древесины лучше удалить.

Нанесение. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе пропитывания. Наносить обильно кистью или методом окунания. Средство должно глубоко проникнуть в древесину, не образуя на поверхности пленку. Следует наносить несколько раз до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать масло. Глянцевые пятна на сучках и масле, оставшееся на поверхности, вытереть хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в уайт-спирите. Торцевые концы древесины, места стыков, трещины следует обработать с особой тщательностью. Не пропитывать нагретую

Связующее вещество	Жирный алкид/льняное масло/тунговое масло
Блеск	Не определяется
Плотность	0,85 кг/л
Сухой остаток	15% от объёма
Растворитель	Уайт-спирит
Время высыхания	На отлип – 6ч, полное высыхание – через 12ч
Нанесения t°	Мин. +5°C
Вязкость	28 сек., DIN 3 мм EN ISO 2431
Расход	4-8 м ² /л на пиленую, поверхность, 7-10 м ² /л на строганную поверхность
Нанесение	Кистью, губкой, методом окунания или распылением
Цвет	Бесцветный, прозрачный
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. Nr. партии)
Упаковка	1 л., 3 л., 10 л.

древесину или находящуюся под прямыми солнечными лучами. Высокая температура провоцирует слишком быстрое испарение растворителя, в связи с чем, нарушается процесс проникновения масла в древесину. Так как бесцветное грунтовочное средство не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, последующую обработку следует произвести как можно скорее.

Условия нанесения. Поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения масла температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%

Охрана труда Воспламеняющееся вещество. Содержит алифатический уайт-спирит. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителей или лакокрасочной аэрозоли во время распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Во время работы использовать СИЗ.

Защита окружающей среды. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство