

## Solid V

### Универсальная краска для наружных деревянных поверхностей



**Полуматовая укрывная краска для новых и ранее обработанных деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.**

**Применение.** Основа на уникальной комбинации акриловых и алкидных смол. Образует грязеотталкивающую полуматовую поверхность; предназначена для нанесения на необработанную, промасленную или ранее окрашенную алкидными, акриловыми, масляными красками древесину. Используется для окраски фасадов, любых деревянных конструкций, панелей, столярных изделий, окон, садовой мебели, пергол и пр.

**Спецсвойства.** Краска Solid V является современным поколением красок для наружных работ. Сочетание высококачественного связующего и интенсивной пигментации обеспечивает высокую атмосферо- и цветостойкость в сочетании с хорошей эластичностью и прочностью. Материал легкий в нанесении. Имеет хорошую сопротивляемость к поражению грибами. На новую древесину рекомендуется наносить в системе с грунтовочным маслом Grundolja. При колебании температуры и влажности воздуха зачастую происходит деформация и растрескивание деревянных конструкций. Данная краска защищает древесину от негативного атмосферного воздействия.

**Подготовка поверхности.** Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Вымыть поверхность подходящим очищающим средством. Старую, отслаивающуюся краску удалить скребком. Глянцевые участки отшлифовать и тщательно удалить пыль. Если поверхность заражена плесенью или грибок, следует очистить ее специальными средствами. Торцевые концы древесины, места стыков, трещины обработать маслом Grundolja во избежание попадания воды.

**Нанесение.** Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить краску тонкими слоями. При необходимости наносить несколько тонких слоев с интервалом высыхания 1-2 дня, чем один толстый слой. Не следует окрашивать нагретую древесину, или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

<b>Связующее вещество</b>	Алкид / акрил
<b>Блеск</b>	25-30% полуматовая, SFS-EN 13300
<b>Плотность</b>	1,19 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	36% от объёма
<b>Растворитель, очистка инструмента</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	1-2 часов на отлип, следующий слой через 2-4 часа, полное высыхание 24-32 часов
<b>Нанесения t°</b>	Мин. +5°C
<b>Вязкость</b>	170 сР
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л на пиленную поверхность, 10-12 м <sup>2</sup> /л на строганную поверхность
<b>Нанесение</b>	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
<b>Цвет</b>	Белый (база А), База С
<b>Пожарная безопасность</b>	Краска не воспламеняющаяся
<b>Время хранения</b>	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. № партии)
<b>Упаковка</b>	База А/С: 9 л, 2,7 л, 0,9 л

**Условия нанесения.** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха от +5 до +35°C, а относительная влажность воздуха – меньше 80%. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

**Охрана труда.** Работу с материалом проводить осторожно, избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или на слизистые, следует обратиться к врачу.

**Защита окружающей среды.** Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с мыльной водой. Плотнo закройте банку с краской и храните в недоступном для детей месте. Не выливайте оставшуюся краску в канализацию; сдайте ее в пункт приема.