

PAS5A11

Полиуретановый белый грунт

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный грунт.

Назначение Грунтование поверхностей из МДФ, массива и шпона.

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PAS5A11	100	100
Отвердитель	TXS 517	20	28
Растворитель	TZ 33	30-80	35-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	77,3% (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16-25 сек. (+/- 2)
Плотность	1,5 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	3 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлиф. (20°C)	4-4,5 часа
Количество слоев	1-2

Примечания: Рекомендуется для матовой отделки. В качестве изолянта для МДФ обязательно использовать РА70000 (результат—сокращение расхода основного грунта и защита от растрескивания финишных слоев).

Возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3** в пастельные цвета по каталогам RAL и NCS

Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий - не рекомендуется превышать рекомендованный расход за слой и кол-во слоев при окраске.

Рекомендованное сопло пистолета для нанесения 2.0 (1.8)

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.